



Revêtement de sol 100% PVC sans phtalates (hors produit recyclé) en dalle et en lame selon les décors. La couche d'usure bénéficie d'un traitement PUR pour faciliter l'entretien. Chanfrein sur les 4 côtés.



CLASSIFICATION	NORMES	UNITÉS	
<b>Norme produit</b>	EN ISO 10582		Revêtement de sol hétérogène
<b>Classement Européen</b>	EN ISO 10874	classe	33-42
<b>Classement UPEC</b>	QB 30		U3 P3 E2* C2 - N° 702/302 <span style="float: right;">* Selon le support</span>
CARACTÉRISTIQUES	NORMES	UNITÉS	
<b>Format</b>	EN ISO 24342	cm	Lame : 20,80 x 124,30 cm Dalle : 49,65 x 99,65 cm
<b>Épaisseur totale</b>	EN ISO 24346	mm	2,50
<b>Épaisseur couche d'usure</b>	EN ISO 24340	mm	0,55
<b>Traitement de surface</b>			Polyuréthane PUR
<b>Groupe d'abrasion</b>	EN 660-2	mm <sup>3</sup>	≤ 2 (Groupe T)
<b>Teneur en agent liant</b>	EN ISO 10582	type	I
<b>Poids total</b>	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	3850
PERFORMANCES	NORMES	UNITÉS	
<b>Stabilité dimensionnelle à la chaleur</b>	EN ISO 23999	%	≤ 0,10 (norme ≤ 0,25)
<b>Réaction au feu</b>	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
<b>Efficacité acoustique (bruit de choc: ΔLw)</b>	EN ISO 717-2	dB	4
<b>Poinçonnement statique rémanent</b>	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
<b>Résistance à la chaise à roulettes</b>	ISO 4918	cycles	25 000 (sans dommage)
<b>Résistance au glissement</b>	DIN 51130	groupe	R10
<b>Glissance (coef.)</b>	EN 13893	classe	DS (≥ 0,30°)
<b>Solidité des couleurs à la lumière</b>	EN ISO 105-B02	degré	> 6
<b>Résistance aux produits chimiques</b>	EN ISO 26987		Bonne
<b>Conductivité thermique</b>	EN ISO 10456	W/m.k	0,25
<b>Chauffage par le sol</b>	EN 12524		Compatible plancher chauffant (max 27 °C)
<b>Comportement électrique</b>	EN 1815	kV	< 2 (antistatique)
ENVIRONNEMENT	NORMES	UNITÉS	
<b>Emissions dans l'air : TVOC à 28 jours</b>	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	< 10 (Classe A+)
<b>Formaldéhyde à 28 jours</b>	ISO 16000-3	µg/m <sup>3</sup>	E1 (non détecté)
<b>REACH (règlement européen)</b>	1907/2006/CE		Conforme

DESCRIPTION	
<b>Conseils d'utilisation</b>	Bureaux, locaux commerciaux et halls
<b>Garantie</b>	5 ans en usage commercial (selon conditions)

<b>CONDITIONNEMENT</b>	Lames 20,80 x 124,30 cm - carton de 14 lames = 3,62 m <sup>2</sup> Dalles 49,65 x 99,65 cm - carton de 8 dalles = 3,96 m <sup>2</sup>
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS D'ENTRETIEN</b>	Se référer au site : <a href="http://www.liberty-floor.com">www.liberty-floor.com</a>
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

RETAIL

OFFICE

HOTEL

RESTAURANT

HOME



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

